

	Qualität	Spezifisches Gewicht	Feuchtigkeit	Dauerhaftigkeit	Oberfläche
Thermo Esche	A/B nach VEH*	ca. 600kg/m ³	ca. 3-5% nach thermischer Behandlung	1-2 sehr dauerhaft	<ul style="list-style-type: none"> • glatt gehobelt • glatt gehobelt und gebürstet • geriffelt
Thermo Kiefer	A/B nach VEH*	ca. 550kg/m ³	ca. 3-5% nach thermischer Behandlung	2-3 gut	<ul style="list-style-type: none"> • glatt gehobelt • glatt gehobelt und gebürstet • geriffelt
Lärche	A/B nach VEH*	550-590kg/m ³	ca. 12-17% (mechanisch getrocknet)	3 mittelmäßig	<ul style="list-style-type: none"> • glatt gehobelt • glatt gehobelt und gebürstet
Accoya	A/B nach VEH*	ca. 510kg/m ³	3-5% bei 65%LF, 20°C	1 sehr dauerhaft Haltbarkeit: 50 Jahre ohne Erdkontakt, 25 Jahre bei Süßwasser und Erdkontakt	<ul style="list-style-type: none"> • glatt gehobelt • Sägeschnitt (leicht sägerau) • geriffelt
WPC	70% Holzfaser 30% PE	ca. 1.200kg/m ³	-	1 sehr dauerhaft	<ul style="list-style-type: none"> • gebürstet • glatt • geriffelt • fein geriffelt • Holzmaserung

*Verband der Europäischen Hobelindustrie